



COLA-ACUSTIC 25L

DESCRIPCIÓN

COLA-ACUSTIC 25L es un adhesivo de contacto en base solvente, compuesto de cauchos de policloropreno con resinas sintéticas y naturales.

Se usa para la fijación de paneles acústicos en trabajos de insonorización.

CARACTERÍSTICAS

	VALOR	UD.
Densidad:	0,8	g/cm ³
Litros:	25	l.
Presentación:	Bote	Ud.

APLICACIONES Y PROPIEDADES

APLICACIONES

- Fijación de materiales acústicos al elemento base en trabajos de insonorización.

PROPIEDADES

- Disolución en base solvente.
- Inflamable y volátil.

DATOS TÉCNICOS

PARÁMETRO	VALOR	UD.
Rendimiento	0,25	l/m ²
Punto de ebullición	> 55	°C
Punto de congelación	4	°C
Punto de inflamación	< 21	°C
Punto de autoignición	> 240	°C
Densidad	0.8 (a 20 °C)	g/cm ³
Viscosidad	3000 ± 1000	mPas
Solubilidad en agua	Insoluble	
Aspecto	Líquido de olor característico	
Tiempo de secado	20	min
Tiempo abierto	15 – 30	min
Reactivación	No necesaria	



MODO DE EMPLEO

- Aplicar a rodillo una capa de adhesivo sobre las dos superficies a unir.
- Dejar secar durante 20 minutos aproximadamente y unir las superficies aplicando presión con las manos. Muy importante respetar este tiempo mínimo para materiales que puedan verse afectados por los posibles disolventes ocluidos.
- Para materiales muy absorbentes puede ser necesario aplicar dos manos de adhesivo.
- Rendimiento del producto: 200-250 ml/m².

INDICACIONES IMPORTANTES

Toda la información contenida en la presente documentación se basa en los conocimientos adquiridos por *Acústica i Energía Luzea S.L.* hasta la actualidad.

Debido a que su aplicación cae fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de sus resultados. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado y *Acústica i Energía Luzea S.L.* deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto.

Acústica i Energía Luzea S.L. se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos técnicos y orientativos reflejados en la presente documentación.

Página web: www.aislanteacustico.net E-mail: asesoramiento@luzea.net Teléfono: 96 204 14 44