



COLA-ACUSTIC 5L

DESCRIPCIÓN

COLA-ACUSTIC 5L es un adhesivo de contacto en base solvente, compuesto de cauchos de policloropreno con resinas sintéticas y naturales.

Se usa para la fijación de paneles acústicos en trabajos de insonorización.

CARACTERÍSTICAS

| | VALOR | UD. |
|---------------|-------|-------------------|
| Densidad: | 0,8 | g/cm ³ |
| Litros: | 5 | l. |
| Presentación: | Bote | Ud. |

APLICACIONES Y PROPIEDADES

APLICACIONES

- Fijación de materiales acústicos al elemento base en trabajos de insonorización.

PROPIEDADES

- Disolución en base solvente.
- Inflamable y volátil.

DATOS TÉCNICOS

| PARÁMETRO | VALOR | UD. |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------|
| Rendimiento | 0,25 | l/m ² |
| Punto de ebullición | > 55 | °C |
| Punto de congelación | 4 | °C |
| Punto de inflamación | < 21 | °C |
| Punto de autoignición | > 240 | °C |
| Densidad | 0.8 (a 20 °C) | g/cm ³ |
| Viscosidad | 3000 ± 1000 | mPas |
| Solubilidad en agua | Insoluble | |
| Aspecto | Líquido de olor característico | |
| Tiempo de secado | 20 | min |
| Tiempo abierto | 15 – 30 | min |
| Reactivación | No necesaria | |



MODO DE EMPLEO

- Aplicar a rodillo una capa de adhesivo sobre las dos superficies a unir.
- Dejar secar durante 20 minutos aproximadamente y unir las superficies aplicando presión con las manos. Muy importante respetar este tiempo mínimo para materiales que puedan verse afectados por los posibles disolventes ocluidos.
- Para materiales muy absorbentes puede ser necesario aplicar dos manos de adhesivo.
- Rendimiento del producto: 200-250 ml/m².

INDICACIONES IMPORTANTES

Toda la información contenida en la presente documentación se basa en los conocimientos adquiridos por *Acústica i Energía Luzea S.L.* hasta la actualidad.

Debido a que su aplicación cae fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de sus resultados. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado y *Acústica i Energía Luzea S.L.* deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto.

Acústica i Energía Luzea S.L. se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos técnicos y orientativos reflejados en la presente documentación.

Página web: www.aislanteacustico.net E-mail: asesoramiento@luzea.net Teléfono: 96 204 14 44